

Multiklebstoff

Für Textilbeläge, PVC-/CV-Beläge, Designbeläge und Linoleum



PRODUKTBE SCHREIBUNG

Anwendungsbereich	Multiklebstoff für homogene und heterogene PVC- und CV-Beläge, Textilbeläge, leichte Nadelvliesbeläge. Auch geeignet für Linoleumbeläge bis max. 3,2 mm und Designbeläge bis 2 mm (nur im Wohnbereich). Geeignet auf gespachtelten, ebenen und saugfähigen Untergründen. Nur im Innenbereich.
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GISCODE D 1/ Lösemittelfrei ▪ EMICODE EC 1 PLUS/ Sehr emissionsarm
Farbton	hellbraun
Gebindegröße	14 kg Kunststoff-Eimer

VERARBEITUNG

Verarbeitung	<p>Klebstoff mit geeignetem Zahnspachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen und angepasst an Auftragsmenge, Raumklima und Untergrundsaugfähigkeit ablüften lassen. Nur soviel Klebstoff auftragen, wie innerhalb der Einlegezeit belegt werden kann.</p> <p>Zugeschnittenen Belag einlegen, vollflächig anreiben und nach ca. 25 Minuten nochmals kräftig nachreiben oder anwalzen. Auf gute Benetzung des Belagrückens achten.</p> <p>Klebstoffverunreinigungen in frischen Zustand mit Wasser entfernen.</p>		
Verarbeitungstemperatur	Am besten verarbeitbar bei 20 – 25 °C, Bodentemperatur über 15 °C und rel. Luftfeuchte unter 65 %. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchte verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchte verkürzen die Einlege-, Abbinde- und Trocknungszeit.		
Verbrauch	Einsatzbereich:	Spachtelzahnung:	Verbrauch:
	PVC-Beläge	A 2	ca. 350 g/m ²
	Designbeläge (bis 2mm)	A 2	ca. 350 g/m ²
	CV-Beläge	A 1	ca. 300 g/m ²
	Textilbeläge	B 1	ca. 450 g/m ²
	Linoleum (bis max. 3,2mm)	B 1	ca. 450 g/m ²
Ablüftzeit	10 – 20 Minuten*		
Einlegezeit	10 – 25 Minuten*		
Belastbar	nach 24 Stunden*		
Endfestigkeit	nach ca. 3 Tagen*		

*Bei 20 °C und Normalbedingungen

UNTERGRÜNDE

Untergrund

DIN 18 365 beachten. Der Untergrund muss eben, fest, rissfrei, trocken, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftfestigkeit beeinträchtigen. Untergrund gründlich absaugen, mit geeigneter Grundierung, z. B. Quadra® Universalgrundierung No. 20, und je nach Untergrund mit z. B. Quadra® Nivelliermasse No. 10 oder Quadra® Gipsspachtelmasse No. 11 mindestens 2 mm dick spachteln. Grundierung und Spachtelmasse gut durchtrocknen lassen. Untergrund entsprechend mitgeltenden Normen und Merkblättern prüfen und bei Mängeln Bedenken anmelden.

PRODUKTHINWEISE

Lagerung

Originalgebinde bei mäßig kühler Lagerung mind. 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen. Angebrochene Gebinde dicht verschließen und Inhalt rasch verbrauchen.

Entsorgung

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, ausgekrazte bzw. tropffreie Kunststoffgebinde sind recyclingfähig. Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall.

Hinweise

Fugenabdichtung mit Schmelzdraht erst nach dem Abbinden des Klebstoffs durchführen, frühestens nach 24 Stunden.

Arbeit- und Umweltschutz

GISCODE D 1 – Lösemittelfrei nach TRGS 610. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen. Nach Durchtrocknung geruchsneutral sowie ökologisch und physiologisch unbedenklich. Grundvoraussetzungen für bestmögliche Raumluftqualität nach Bodenbelagsarbeiten sind normgerechte Verlegebedingungen und gut durchgetrocknete Untergründe, Grundierungen und Spachtelmassen.

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Egbert Wilts GmbH & Co.KG
 Nessestraße 1c
 26789 Leer (Ostfriesland)
 Deutschland
 Telefon: +49 491/9811-0
 E-Mail: info@wilts.de